

Imbajnië prentimet!

SHARRCEM[®]



Holcim

FORCA[™]

CEM.I/ 52.5
EN 197-1/2000



FORCATM

CEM. I / 52.5
EN 197-1/2000

Përparësitë e betonit me çimento FORCA:

- Rezistencë e lartë pas 2 dhe 7 ditësh (ndërtim më i shpejtë, shpenzime më të ulëta, epërsi me rastin e ndërtimit gjatë ditëve më të ftohta);
- mundësi më të mirë të vuarjes në vepër dhe përpunueshmërisë;
- Redukimi i përdorimit të shtesave për shpejtësi të ngurtësimit gjatë betonimit dimrit;
- Mundësi e gjerë e prodhimit të klasëve nga C25/30 deri C75/85;
- aktivitet i lartë hidraulik dhe ngjeshmëri e mirë e betonit.

Përdorimi:

- ura, vijadukte, pista të aeroportëve dhe punëve të përgjithshme në ndërtimin e rrugëve;
- ndërtim të objekteve për banim, afariste dhe industriale;
- punim të elementeve të betonit që kërkojnë

Karakteristikat kimike dhe fiziko - mekanike

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Humbja në përcëllim | max. 2% |
| SO ₃ | max. 3% |
| MgO | max. 3.5% |
| Fillimi i lidhjes | min. 100 min |
| Mbarimi i lidhjes | max. 240 min |
| Rezistenca në shtypje për 2 ditë | min. 23 N/mm ² |



demontim më të shpejtë, përkatësisht heqje më të shpejtë të kallëpit;

- prodhim të parafabrikateve të betonit;
- prodhim të ngjitesit për ndërtimtari (ngjitesit për pallaka të keramikës, stiroporit dhe të gas-betonit);
- prodhime të ndërlukuara të betonit për punë të konstrukcioneve;
- betonim në kushtet e dimrit (ngurtësimet e hershme arrihen më shpejtë dhe lirohet sasi më e madhe e hidratimit të nxehtësisë në krahasim me çimentot e

Udhëzime për përdorim

Në rast të përdorimit të çimentos duhet të respektohen kriteret e dozimit sipas standardit të paraparë: ujë, çimento, rërë si dhe masat tjera në përputhshmëri me rregullat teknike për çdo klasë të betonit!

Mënyra e përcjelljes dhe deponimit

- Përcjellja bëhet në autocisternë në formë të derdhur!
- Çimentoja në gjendje të derdhur duhet të vendoset dhe ruhet vetëm në hambarët e paraparë për çimento!



Sharr Beteiligungs GmbH
Hani i Elezit - Kosovë
Tel.: ++381 290 385 500
Fax.: ++381 290 385 510

Cilësi e garantuar sipas standardeve europiane!